

5L

EASIHOLD



@edelgran_eesti
Jaga meiega oma
tulemust

Kinnitage lahtised kivid

Tootjapoolne kasutusjuhend

"Segamise" meetod

See on meie järgmise põlvkonna Easihold.

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage kuivades tingimustes (üle külmumistemperatuuri) ja veenduge, et kivid oleksid täielikult kaetud, kuid mitte üleküllastunud.

Allolevad juhised aitavad teil seda saavutada!



1. Sega EASIHOLD segamisämbris oma kividega kokku. Iga 5L EASIHOLD saab segada 6 x 25 kg kivitotti või umbes 1 osa EASIHOLDi 25 mahuosaga kividega.



2. Sega EASIHOLD oma kividega, kuni need on ühtlaselt kaetud. Võite segada segamislaba abil või lihtsalt raputades ja pöörates kive labida abil, kuni need on täielikult kaetud.



3. Valage EASIHOLDi segu vett läbilaskvale alusele. Läbilaskev alus on oluline, et vihmavesi läbi voolaks. EASIHOLDiga töödeldud kivide sügavus peaks olema 20 mm.



4. Tihendage kivid kellu abil või puitlaua seistes. Tasane pind on jalgsi liikumisel palju tugevam kui väljaulatuvate kividega.



5. Igasugused sademed – vihm, kaste, pakane jne lahjendavad ja vähendavad oluliselt EASIHOLDi efektiivsust. On oluline, et EASIHOLDil oleks pärast pealekandmist soojades ja kuivades tingimustes kuivamiseks aega 72 tundi.

TÄHELEPANU!

**TOODE ON JUBA KASUTAMISEKS
VALMIS JA SELLELE EI OLE VAJA VETT
LISADA!**

**PÄRAST TOOTE KASUTAMIST
SOOVITATAKSE SURVEPIHUSTI
LOPUTADA**


"Valamise" meetod



KATVUS 6-8 M²

EASIHOLDi saab valada kastekannust. Veenduge, et kasutate ühtlase vooluga kastekannu, mis hajutab EASIHOLDi vedeliku ühtlaselt kividele. See meetod on üsna lihtne, ilma spetsiaalseid seadmeid kasutamata ja tagab hea kividesse tungimise.

"Pihustamise" meetod



KATVUS 12-14M²

EASIHOLDi saab pihustada tavalise survepihustiga. EASIHOLDi pihustamine piirab tungimist aluskivikihti. Suurepärane suurema katvuse saavutamiseks, kuid see meetod ei taga nii tugevat pinda. Soovitame seda pealekandmismeetodit ainult dekoratiivseks kasutamiseks.

Tugevama püsivuse saavutamiseks soovitame EASIHOLD'i peale kanda 2 kihina, kasutades "Valamise" või "Pihustamise" meetodit.

Ilmastikutingimused		TÄHELEPANU
Temperatuur:	Minimaalne temperatuur 5°C, maksimumtemperatuur puudub	EASIHOLD ei kuiva madaltel temperatuuridel, mistõttu see ei kuiva ega seo teie kive õigesti.
Õhuniiskus:	Vältige lahjenduse ohtu, nagu vihm, kaste, niiskus.	Kõrge õhuniiskus (90%+), vihm, kaste ja külm lahjendavad EASIHOLD'i kuivamisfaasis ja kivid ei kleepu. Nõuab 48-72 tundi sooja ja kuiva ilma.
Alus		
Kerge jalaliikluse jaoks:	Peab olema läbilaskev tihendatud kivialus	EASIHOLD on keskkonnakaitse eesmärgil veepõhine. Seega, kui EASIHOLD'iga töödeldud kivid jäävad vette kauemaks kui 24 tunniks, siis need eralduvad.
Dekoratiivseks kasutamiseks:	Võib olla mis tahes läbilaskev aluspind	
Kivi kuju ja suurus		
Dekoratiivkivid:	4-6mm	Ületades suuruse juhendit tähendab väiksemat kontaktpinda ja vähendatud tugevust. Väga peeneid kive ei saa edukalt omavahel ühendada.
Killustikud:	4-20mm	
Kivi sügavus		
Kõik kasutusala:	20mm	EASIHOLD suudab ühendada kuni 20 mm sügavuseni. Nii et põhjas olevad sügavamad kihid ei ole omavahel ühendatud.
Katvus		
Segamisel	35-50 kg kivile kulub ca. 1L vedelikku	EASIHOLDi puhul on oluline mitte kasutada liiga palju (üleküllastunult) ega liiga vähe (katteta kivid). Proovige neid juhiseid võimalikult täpselt järgida.
Kasutamine		
Segamismeetodil	Võite kallata kivisegu paika ja tihendada näiteks puitplaadil seistes. Võite kasutada kellut taasandamiseks.	See on kõige vastupidavam pealekandmisviis ja seda on võimalik kasutada suurema kergliiklusega piirkondades.
Jalgtee jaoks:	Oluline on, et pind oleks tihendatud, tasane ja sile.	Väljaulatuvad kivid võivad paigast nihkuda ja tekitada nõrku kohti.
Dekoratiivsel kasutamisel:	Võimalik on jätta ebatasasem pind, kui kividele ei tule mingit liiklust.	

Veebaasil polüakrüülsideaine kasutamiseks pinnakatetes, viimistlusmaterjalides või kompositsioonides. Säilitamine: 12 kuud jahedas ja kuivas kohas.

Tootja: Vuba Building Products Limited

Edasimüüja: Edelgran OÜ, Veerme 23, Tallinn. edelgran@edelgran.eu. www.edelgran.eu